

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pemeriksaan Penetrasi Aspal



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN PENETRASI ASPAL

Material : Aspal Pertamina Pen 60/70
Sumber : Pertamina, Cilacap
Tanggal Uji : 2018

| No | Urutan Pemeriksaan | Pemb. Suhu | Pemb. Waktu |
|----|---------------------------|------------|-------------|
| 1. | Pemanasan Benda Uji | | |
| | Mulai | | 09.00 WIB |
| | Selesai | | 09.30 WIB |
| 2. | Didiamkan pada suhu ruang | | |
| | Mulai | 25 °C | 09.30 WIB |
| | Selesai | 25 °C | 11.00 WIB |
| 3. | Diperiksa | | |
| | Mulai | 25 °C | 14.00 WIB |
| | Selesai | 25 °C | 14.30 WIB |

HASIL PENGAMATAN

| No | Benda Uji | | Sket Pengujian | |
|-------|-----------|------|----------------|-------------|
| | (mm) | (mm) | Benda Uji 1 | Benda Uji 2 |
| 1. | 60 | 60 | | |
| 2. | 63 | 63 | | |
| 3. | 65 | 59 | | |
| 4. | 63 | 60 | | |
| 5. | 64 | 61 | | |
| Rata2 | 63 | 60,6 | | |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 19 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 2. Pemeriksaan Kelekatan Aspal Terhadap Batuan



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN KELEKATAN ASPAL TERHADAP BATUAN

Material : Aspal Pertamina Pen 60/70
Sumber : Pertamina, Cilacap
Tanggal Uji : 2018

PERSIAPAN PEMERIKSAAN

| No | Pemeriksaan | Pembacaan | | |
|----|---------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | Waktu | Suhu | |
| 1. | Pemanasan Benda Uji | Mulai | 10.00 WIB | 27 ^o C |
| | | Selesai | 10.35 WIB | 170 ^o C |
| 2. | Didiamkan pada suhu ruang | Mulai | 10.36 WIB | 170 ^o C |
| | | Selesai | 11.00 WIB | 27 ^o C |
| 3. | Diperiksa | Mulai | 11.00 WIB | 27 ^o C |
| | | Selesai | 11.00 WIB | 27 ^o C |

HASIL PEMERIKSAAN

| No | Benda Uji | % Terselimuti Aspal | Keterangan |
|----|-------------|---------------------|------------|
| 1. | Benda Uji 1 | 100 % | Memenuhi |
| 2. | Benda Uji 2 | 96% | Memenuhi |
| 3. | Rata-rata | 98% | Memenuhi |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T.)

Yogyakarta, 18 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 3. Pemeriksaan Titik Lembek Aspal



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN TITIK LEMBEK ASPAL

Material : Aspal Pertamina Pen 60/70
Sumber : Pertamina, Cilacap
Tanggal Uji : 2018

| No | Urutan Pemeriksaan | Pemb. Suhu | Pemb. Waktu |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Pemanasan Benda Uji | | |
| | Mulai | | 12.10 WIB |
| | Selesai | | 12.15 WIB |
| 2. | Didiamkan pada suhu ruang | | |
| | Mulai | 25 ^o C | 12.15 WIB |
| | Selesai | 25 ^o C | 12.50 WIB |
| 3. | Diperiksa | | |
| | Mulai | 5 ^o C | 12.50 WIB |
| | Selesai | 51 ^o C | 13.34 WIB |

HASIL PENGAMATAN

| No | Suhu yang diamati | Waktu Pemanasan (Detik) | | Titik Lembek (^o C) | |
|-----------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | Benda Uji 1 | Benda Uji 2 | Benda Uji 1 | Benda Uji 2 |
| 1. | 5 ^o C | 0 | 0 | | |
| 2. | 10 ^o C | 145 | 145 | | |
| 3. | 15 ^o C | 231 | 231 | | |
| 4. | 15 ^o C | 340 | 340 | | |
| 5. | 25 ^o C | 413 | 413 | | |
| 6. | 30 ^o C | 493 | 493 | | |
| 7. | 35 ^o C | 596 | 596 | | |
| 8. | 40 ^o C | 693 | 693 | | |
| 9. | 45 ^o C | 808 | 808 | | |
| 10. | 50 ^o C | 856 | 856 | 48,5 | 49 |
| Rata-rata | | | | 48,75 | |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 19 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 4. Pemeriksaan Daktilitas



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN DAKTILITAS ASPAL

Material : Aspal Pertamina Pen 60/70
Sumber : Pertamina, Cilacap
Tanggal Uji : 2018

PERSIAPAN PEMERIKSAAN

| No | Pemeriksaan | Keterangan | Waktu | Temperatur |
|----|------------------------|--|----------|---|
| 1. | Persiapan Benda Uji | Aspal dipanaskan | 15 menit | Suhu pemanas $\pm 135^{\circ}\text{C}$ |
| 2. | Mendinginkan benda uji | Diamkan pada suhu ruang | 60 menit | Suhu ruang $\pm 28^{\circ}\text{C}$ |
| 3. | Peredaman benda uji | Direndam dalam waterbath pada suhu 25°C | 60 menit | Suhu waterbath $\pm 25^{\circ}\text{C}$ |
| 4. | Pemeriksaan | Diuji daktilitas pada suhu 25°C , kecepatan 5 cm per menit | 20 menit | Suhu alat $\pm 25^{\circ}\text{C}$ |

HASIL PEMERIKSAAN

| No | Benda uji | Hasil Pengujian | Keterangan |
|----|-----------|-----------------|-------------|
| 1. | Sampel 1 | 164 cm | Tidak putus |
| 2. | Sampel 2 | 164 cm | Tidak putus |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 19 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 5. Pemeriksaan Titik Nyala & Titik Bakar Aspal



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN TITIK NYALA & BAKAR ASPAL

Material : Aspal Pertamina Pen 60/70
Sumber : Pertamina, Cilacap
Tanggal Uji : 2018

| No | Urutan Pemeriksaan | Pemb. Suhu | Pemb. Waktu |
|----|---------------------------|------------|-------------|
| 1. | Pemanasan benda uji | | |
| | Mulai | 27 °C | 12.00 WIB |
| | Selesai | 130 °C | 12.15 WIB |
| 2. | Didiamkan pada suhu ruang | | |
| | Mulai | 130 °C | 12.15 WIB |
| | Selesai | 27 °C | 12.20 WIB |
| 3. | Diperiksa | | |
| | Mulai | 35 °C | 12.20 WIB |
| | Selesai | 325 °C | 12.45 WIB |

HASIL PENGAMATAN

| No | Keterangan | Titik Nyala | Titik Bakar |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Benda uji 1 | 290 °C | 310 °C |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 19 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 6. Pemeriksaan Kelarutan Aspal Dalam CCL4



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN KELARUTAN ASPAL DALAM CCL4 / TCE

Material : Pertamina Pen 60/70
Sumber : Pertamina, Cilacap
Tanggal Uji : 2018

PERSIAPAN PEMERIKSAAN

| No | Pemeriksaan | Keterangan | Pembacaan | |
|----|-------------|------------|-----------|-------|
| | | | Waktu | Suhu |
| 1. | Penimbangan | Mulai | 09.00 WIB | 27°C |
| 2. | Pelarutan | Mulai | 09.20 WIB | 27°C |
| 3. | Penyaringan | Mulai | 09.23 WIB | 27°C |
| | | Selesai | 09.31 WIB | 27°C |
| 4. | Di Oven | Mulai | 09.32 WIB | 100°C |
| 5. | Penimbangan | Selesai | 09.55 WIB | 27°C |

HASIL PEMERIKSAAN

| No | Pemeriksaan | Benda Uji | |
|----|--------------------------------------|-----------|--------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Berat erlen meyer kosong | 74,19 | 75,23 |
| 2. | Berat erlen meyer kosong + Aspal | 75,32 | 76,66 |
| 3. | Berat Aspal (2-1) | 1,13 | 1,43 |
| 4. | Berat kertas saring bersih | 0,6 | 0,62 |
| 5. | Berat kertas saring bersih + mineral | 0,61 | 0,63 |
| 6. | Berat mineral (5-4) | 0,01 | 0,01 |
| 7. | Persentase mineral (6/3x100%) | 0,885 | 0,699 |
| 8. | Aspal yang larut (100%-7) | 99,115 | 99,301 |
| 9. | Rata-rata Aspal yang larut (%) | 99,208 | |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T.)

Yogyakarta, 17 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 7. Pemeriksaan Berat Jenis Aspal



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN BERAT JENIS ASPAL

Material : Aspal Pertamina Pen 60/70
Sumber : Pertamina, Cilacap
Tanggal Uji : 2018

| No | Pemeriksaan | Sampel | |
|-----|---|--------|-------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Berat Piknometer kosong (gr) | 11,50 | 11,48 |
| 2. | Berat Piknometer +Aquadest (gr) | 26,72 | 29,14 |
| 3. | Berat Aquadest (2-1) (gr) | 15,22 | 17,66 |
| 4. | Berat Piknometer + Aspal (gr) | 12,60 | 12,50 |
| 5. | Berat Aspal (4-1) (gr) | 1,10 | 1,02 |
| 6. | Berat Piknometer +Aspal + Aquadest (gr) | 26,77 | 29,22 |
| 7. | Berat Aquadest (6-4) (gr) | 14,17 | 16,72 |
| 8. | Volume Aspal (3-7) (gr) | 1,05 | 0,94 |
| 9. | Berat Jenis Aspal = Berat/Vol (5/8) | 1,05 | 1,08 |
| 10. | Rata-rata BJ Aspal | 1,07 | |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 17 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 8. Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Halus



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN BERAT JENIS AGREGAT HALUS

Material : Agregat Halus
Sumber : Clereng, Kulonprogo
Tanggal Uji : 2018

| No | Keterangan | Benda Uji | |
|----|---|-----------|---------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Berat benda uji dalam keadaan basah jenuh (BJ) | 500 | 500 |
| 2. | Berat Piknometer + air (B) | 663,93 | 688,34 |
| 3. | Berat Piknometer + air + benda uji (BT) | 980,84 | 1011,42 |
| 4. | Berat benda uji kering (BK) | 488,76 | 485,46 |
| 5. | Berat jenis (Bulk) = $\frac{BK}{(B+500)-BT}$ | 2,67 | 2,74 |
| 6. | Berat jenis (SSD) = $\frac{500}{(B+500)-BT}$ | 2,73 | 2,83 |
| 7. | Berat jenis (Semu) = $\frac{BK}{(B+BK)-BT}$ | 2,84 | 2,99 |
| 8. | Penyerapan air = $\frac{(500-BK)}{BK} \times 100\%$ | 2,30 | 3,00 |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T.)

Yogyakarta, 25 Mei 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 9. Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Halus Marmer



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN BERAT JENIS AGREGAT HALUS MARMER

Material : Marmer (lolos saringan No. 8, tertahan No. 200)

Sumber : Kalasan

Tanggal Uji : 2018

| No | Keterangan | Benda Uji | |
|----|---|-----------|--------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Berat benda uji dalam keadaan basah jenuh (BJ) | 500,1 | 500 |
| 2. | Berat Piknometer + air (B) | 666,24 | 664,94 |
| 3. | Berat Piknometer + air + benda uji (BT) | 974,93 | 975.20 |
| 4. | Berat benda uji kering (BK) | 487.96 | 491,43 |
| 5. | Berat jenis (Bulk) = $\frac{BK}{(B+500)-BT}$ | 2.5506 | 25900 |
| 6. | Berat jenis (SSD) = $\frac{500}{(B+500)-BT}$ | 2.6136 | 2,6352 |
| 7. | Berat jenis (Semu) = $\frac{BK}{(B+BK)-BT}$ | 2.7219 | 2,7125 |
| 8. | Penyerapan air = $\frac{(500-BK)}{BK} \times 100\%$ | 2.4674 | 2,1044 |

Mengetahui
 Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 25 Mei 2018
 Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 10. Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Kasar



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN BERAT JENIS AGREGAT KASAR

Material : Agregat Kasar
Sumber : Clereng, Kulonprogo
Tanggal Uji : 2018

| No | Keterangan | Benda Uji | |
|----|--|-----------|---------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Berat benda uji dalam keadaan basah jenuh (BJ) | 1585,1 | 1609,32 |
| 2. | Berat benda uji alam air (BA) | 1000,07 | 1000 |
| 3. | Berat benda uji dikering oven (BK) | 1559,1 | 1572,2 |
| 4. | Berat jenis (Bulk) = $\frac{BK}{BJ - BA}$ | 2,6650 | 2,5803 |
| 5. | Berat jenis (SSD) = $\frac{BJ}{BJ - BA}$ | 2,7094 | 2,6412 |
| 6. | Berat jenis (Semu) = $\frac{BK}{BK - BA}$ | 2,7889 | 2,7476 |
| 7. | Penyerapan air = $\frac{BK}{BK - BA} \times 100\%$ | 1,6676 | 2,3610 |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 20 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 11. Pemeriksaan *Sand Equivalent*



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN *SAND EQUIVALENT*

Sumber : Clereng, Kulonprogo
Tanggal Uji : 2018

| No | Keterangan | Benda Uji | | |
|---|---|-----------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| 1. | Persiapan dan perendaman benda uji dalam larutan CaCl ₂ selama ($\pm 10,1$ menit) | Mulai | 13.50 | 14.20 |
| | | Selesai | 14.10 | 14.30 |
| 2. | Waktu pengendapan (benda uji setelah digojok sebanyak 90x, dan ditambah larutan CaCl ₂) | Mulai | 14.10 | 14.35 |
| | | Selesai | 14.15 | 14.55 |
| 3. | <i>Clay reading</i> (pembacaan lumpur) (inchi) | 5 | 5,2 | |
| 4. | <i>Sand reading</i> (pembacaan pasir) (inchi) | 3 | 3,7 | |
| 5. | $Sand\ equivalent = \frac{Sand\ reading}{Clay\ reading} \times 100\ %$ | 60 | 71,15 | |
| 6. | Rata-rata | 65,575 | | |
| Kadar Lumpur = 100% - <i>Sand Equivalent</i> = 34,425% | | | | |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 21 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 12. Pemeriksaan Keausan Agregat



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT (*ABRASI TEST*)

Sumber : Clereng, Kulonprogo

Tanggal Uji : 2018

| No | Jenis gradasi | | F | |
|-----|---------------------------------|------------------|------------------|--------|
| | Saringan | | Benda uji (gram) | |
| | Lolos | Tertahan | I | II |
| 1. | 72,2 mm (3'') | 63,5 mm (2,5'') | | |
| 2. | 63,5 mm (2,5'') | 50,8 mm (2'') | | |
| 3. | 50,8 mm (2'') | 37,5 mm (1,5'') | | |
| 4. | 37,5 mm (1,5'') | 25,4 mm (1'') | | |
| 5. | 25,4 mm (1'') | 19 mm (3/4'') | | |
| 6. | 19 mm (3/4'') | 12,5 mm (0,5'') | 2500 | 2500 |
| 7. | 12,5 mm (0,5'') | 09,5 mm (3/8'') | 2500 | 2500 |
| 8. | 09,5 mm (3/8'') | 06,3 mm (1/4'') | | |
| 9. | 06,3 mm (1/4'') | 04,75 mm (No. 4) | | |
| 10. | 04,75 mm (No. 4) | 02,36 mm (No. 8) | | |
| 11. | JUMLAH BENDA UJI (A) | | 5000 | 5000 |
| 12. | JUMLAH TERTAHAN DI SIEVE 12 (B) | | 4713 | 3861 |
| 13. | KEAUSAN = (A-B)/A X 100 | | 19,957 | 18,078 |
| 14. | Rata-rata keausan | | 19,017 | |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 21 Juli 2018
Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 13. Pemeriksaan Berat Jenis *Filler* Debu Batu



**LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

PEMERIKSAAN BERAT JENIS *FILLER* DEBU BATU

Material : Debu Batu (Lolos saringan 200)
Sumber : Clereng, Kulonprogo
Tanggal Uji : 2018

| No | Pemeriksaan | Sampel | |
|-----|--|--------|-------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Berat Piknometer kosong (gr) | 11,84 | 12,04 |
| 2. | Berat Piknometer + Aquadest (gr) | 29,22 | 29,24 |
| 3. | Berat Aquadest (2-1) (gr) | 17,38 | 17,20 |
| 4. | Berat Piknometer + Debu Batu (gr) | 13,24 | 13,09 |
| 5. | Berat Debu Batu (4-1) (gr) | 1,40 | 1,05 |
| 6. | Berat Piknometer + Debu Batu + Aquadest (gr) | 30,07 | 29,88 |
| 7. | Berat Aquadest (6-4) (gr) | 16,83 | 16,79 |
| 8. | Volume Debu Batu (3-7) (gr) | 0,55 | 0,41 |
| 9. | Berat Jenis Debu Batu = Berat/Vol (5/8) | 2,545 | 2,56 |
| 10. | Rata-rata BJ Debu Batu | 2,5532 | |

Mengetahui
Kepala Lab. Jalan Raya UII

(Ir. Subarkah, M.T)

Yogyakarta, 21 Juli 2018

Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 14. Hasil Pengujian Marshall dalam Mencari KAO Kadar Agregat Halus



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta

HASIL PENGUJIAN MARSHALL MENENTUKAN KADAR ASPAL OPTIMUM UNTUK ASPAL PEN 60/70

Tanggal Pengujian
Tipe Campuran Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-WC

| Sampel | t (cm) | a (%) | b (%) | c (gram) | d (gram) | e (gram) | f (gram) | g | h | i | j | k | l VMA (%) | m VFWA (%) | n VITM (%) | o | p | Koreksi Tebal | q Stab. (kg) | r Flow (mm) | MQ (kg/mm) |
|--------|--------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|--------|--------|-------|--------------|--------------|-------------|-----|---------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 5A | 66.97 | 5.26 | 5.00 | 1176.61 | 1181.95 | 677.59 | 504.36 | 2.333 | 2.510 | 10.942 | 81.987 | 7.071 | 18.01 | 60.75 | 7.07 | 72 | 1536.16 | 0.9232 | 1418.13 | 2.15 | 659.59 |
| 5B | 64.82 | 5.26 | 5.00 | 1177.85 | 1183.71 | 678.50 | 505.21 | 2.331 | 2.510 | 10.935 | 81.936 | 7.129 | 18.06 | 60.53 | 7.13 | 87 | 1856.19 | 0.9669 | 1794.78 | 2.30 | 780.34 |
| 5C | 65.56 | 5.26 | 5.00 | 1169.21 | 1174.34 | 671.39 | 502.95 | 2.325 | 2.510 | 10.904 | 81.700 | 7.396 | 18.30 | 59.58 | 7.40 | 105 | 2240.23 | 0.9514 | 2131.30 | 1.15 | 1853.30 |
| | | | | | | | | 2.330 | | | | | 18.13 | 60.29 | 7.20 | | | | 1781.40 | 1.87 | 1097.75 |
| 5.5A | 64.56 | 5.82 | 5.50 | 1171.16 | 1176.94 | 672.83 | 504.11 | 2.323 | 2.493 | 11.987 | 81.218 | 6.795 | 18.78 | 63.82 | 6.80 | 189 | 4032.41 | 0.9734 | 3925.22 | 2.50 | 1570.09 |
| 5.5B | 65.05 | 5.82 | 5.50 | 1174.58 | 1179.42 | 672.04 | 507.38 | 2.315 | 2.493 | 11.944 | 80.930 | 7.125 | 19.07 | 62.63 | 7.13 | 197 | 4203.09 | 0.9612 | 4039.87 | 3.36 | 1202.34 |
| 5.5C | 66.80 | 5.82 | 5.50 | 1178.53 | 1183.02 | 678.22 | 504.80 | 2.335 | 2.493 | 12.046 | 81.618 | 6.337 | 18.38 | 65.53 | 6.34 | 150 | 3200.33 | 0.9276 | 2968.57 | 2.19 | 1355.51 |
| | | | | | | | | 2.324 | | | | | 18.74 | 63.99 | 6.75 | | | | 3644.55 | 2.68 | 1375.98 |
| 6A | 62.79 | 6.38 | 6.00 | 1176.84 | 1181.69 | 678.37 | 503.32 | 2.338 | 2.475 | 13.160 | 81.308 | 5.532 | 18.69 | 70.41 | 5.53 | 105 | 2240.23 | 1.0178 | 2280.18 | 4.20 | 542.90 |
| 6B | 63.85 | 6.38 | 6.00 | 1174.35 | 1180.95 | 677.65 | 503.30 | 2.333 | 2.475 | 13.133 | 81.139 | 5.728 | 18.86 | 69.63 | 5.73 | 147 | 3136.32 | 0.9912 | 3108.61 | 1.95 | 1594.16 |
| 6C | 64.31 | 6.38 | 6.00 | 1183.18 | 1190.13 | 683.12 | 507.01 | 2.334 | 2.475 | 13.135 | 81.151 | 5.714 | 18.85 | 69.68 | 5.71 | 165 | 3520.36 | 0.9798 | 3449.36 | 2.72 | 1268.15 |
| | | | | | | | | 2.335 | | | | | 18.80 | 69.91 | 5.66 | | | | 2946.05 | 2.96 | 1135.07 |
| 6.5A | 60.51 | 6.95 | 6.50 | 1186.69 | 1191.46 | 687.76 | 503.70 | 2.356 | 2.458 | 14.366 | 81.491 | 4.144 | 18.51 | 77.61 | 4.14 | 123 | 2624.27 | 1.083 | 2842.96 | 2.97 | 957.22 |
| 6.5B | 67.29 | 6.95 | 6.50 | 1178.24 | 1183.96 | 678.1 | 505.86 | 2.329 | 2.458 | 14.202 | 80.565 | 5.233 | 19.44 | 73.08 | 5.23 | 107 | 2282.90 | 0.915 | 2089.23 | 4.27 | 489.28 |
| 6.5C | 63.81 | 6.95 | 6.50 | 1184.82 | 1189.97 | 685.63 | 504.34 | 2.349 | 2.458 | 14.325 | 81.259 | 4.416 | 18.74 | 76.43 | 4.42 | 126 | 2688.27 | 0.992 | 2667.66 | 3.48 | 766.57 |
| | | | | | | | | 2.345 | | | | | 18.90 | 75.71 | 4.60 | | | | 2533.28 | 3.57 | 737.69 |
| 7A | 64.07 | 7.53 | 7.00 | 1186.82 | 1191.92 | 687.37 | 504.55 | 2.352 | 2.441 | 15.446 | 80.927 | 3.627 | 19.07 | 80.99 | 3.63 | 75 | 1600.16 | 0.9858 | 1577.49 | 3.41 | 462.61 |
| 7B | 65.08 | 7.53 | 7.00 | 1187.16 | 1193.86 | 687.98 | 505.88 | 2.347 | 2.441 | 15.410 | 80.737 | 3.853 | 19.26 | 80.00 | 3.85 | 87 | 1856.19 | 0.9604 | 1782.71 | 3.67 | 485.75 |
| 7C | 62.86 | 7.53 | 7.00 | 1192.81 | 1197.48 | 689.2 | 508.28 | 2.347 | 2.441 | 15.410 | 80.739 | 3.851 | 19.26 | 80.01 | 3.85 | 92 | 1962.87 | 1.0160 | 1994.27 | 4.43 | 450.17 |
| | | | | | | | | 2.349 | | | | | 19.20 | 80.33 | 3.78 | | | | 1784.83 | 3.84 | 466.18 |

t = Tebal Benda Uji
a = % Aspal Terhadap Batuan
b = % Aspal Terhadap Campuran
c = Berat Kering Sebelum direndam
d = Berat Basah Jenuh (SSD)
e = Berat didalam Air
f = Volume (isi), (d-e)
g = Berat Isi (density), (c/f)

h = B.J Maksimum, $(100 : (\% Agr/B.J Agr + \% Asp/B.J Asp))$
i = $(b \times g) : B_j Asp$
j = $(100 - b) \times g : B.J Agregat$
k = Jumlah Kandungan Rongga, $(100-i-j)$
l = Rongga Terhadap Agregat (VMA), $(100 - j)$
m = Rongga Terisi Aspal (VFWA), $(100 \times (l/d))$
n = Rongga Dalam Campuran (VITM), $(100 - (100 \times (g/h)))$
o = Pembacaan Arloji Stabilitas

p = $o \times Kalibrasi Proving Ring$
q = $p \times Koreksi Tebal Benda Uji (stabilitas)$
r = Flow (Kelelahan Plastis)
MQ = Marshall Quotient
Suhu Pencampuran = $\pm 165^{\circ}C$
Suhu Pematatan = $\pm 145^{\circ}C$
Suhu Waterbath = $60^{\circ}C$
kalibrasi alat = 46.99
convert = 0.454

B.J Agregat = 2.7031
Kalibrasi Proving Ring = 21.3355 kg
%Tertahan Kasar = 57
%Tertahan Halus = 36.5
% Filler = 6.5
BJ Aspal = 1.07
BJ Kasar Clereng = 2.65
BJ Halus Clereng = 2.81
BJ Abu Batu = 2.55
BJ marmor = 2.64

Mengetahui,
Ka.Lab Jalan Raya UII

Peneliti,

Ir. Subarkah, MT.

Annisa Dini N.

Lampiran 15. Grafik Pengujian Marshall dalam Mencari KAO Kadar Agregat Halus Pengganti Marmer



LABORATORIUM JALAN RAYA
 JURUSAN TEKNIK SIPIL
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA










Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlrja@yahoo.com

SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian :
 Tipe Campuran : Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-10C
 Dengan Bahan Ikat Pen 60/70

Dikerjakan oleh Annisa Dini Nadhila
 Diperiksa oleh Ir. Subarkah, M.T.



Lampiran 16. Hasil Pengujian Marshall dengan Kadar Aspal Optimum Durasi Perendaman 0 Jam



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlraya@yahoo.com



SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian :
Tipe Campuran : **Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-10C**
: Dengan Bahan Ikat Pen 60/70

Dikerjakan oleh **Annisa Dini Nadhila**
Diperiksa oleh **Ir. Subarkah, M.T.**

| Jam | Kadar Marmer (%) | SAMPSEL | Tinggi | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|-------|------------------|---------|--------|------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | | | (cm) | (%) | (%) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) | Density | | | | | VMA (%) | VFWA (%) | VITM (%) | Meas | | Koreksi | Stabilitas (kg) | Flow (mm) | MQ (Kg/mm) |
| 0 Jam | 0 | 1 | 65.00 | 7.12 | 6.65 | 1177.61 | 1182.69 | 678.21 | 504.48 | 2.33 | 2.45 | 14.56 | 80.61 | 4.83 | 19.39 | 75.11 | 4.83 | 78.00 | 1551.05 | 0.96 | 1493.01 | 4.11 | 363.26 |
| | | 2 | 69.39 | 7.12 | 6.65 | 1170.42 | 1176.16 | 673.09 | 503.07 | 2.33 | 2.45 | 14.51 | 80.35 | 5.14 | 19.65 | 73.84 | 5.14 | 80.00 | 1590.82 | 0.89 | 1415.83 | 4.45 | 318.16 |
| | | 3 | 62.52 | 7.12 | 6.65 | 1186.92 | 1191.17 | 688.72 | 502.45 | 2.36 | 2.45 | 14.74 | 81.58 | 3.69 | 18.42 | 79.99 | 3.69 | 69.00 | 1372.08 | 1.02 | 1405.81 | 2.52 | 557.86 |
| | | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 19.15 | 76.32 | 4.55 | | 1504.65 | | 1438.22 | 3.69 | 413.10 |
| | 25 | 4 | 63.89 | 7.12 | 6.65 | 1166.02 | 1170.09 | 666.25 | 503.84 | 2.31 | 2.44 | 14.44 | 80.37 | 5.19 | 19.63 | 73.56 | 5.19 | 64.00 | 1272.65 | 0.99 | 1260.35 | 3.73 | 337.90 |
| | | 5 | 62.74 | 7.12 | 6.65 | 1164.42 | 1166.00 | 670.92 | 495.08 | 2.35 | 2.44 | 14.67 | 81.68 | 3.64 | 18.32 | 80.10 | 3.64 | 75.00 | 1491.39 | 1.02 | 1519.73 | 4.46 | 340.75 |
| | | 6 | 62.43 | 7.12 | 6.65 | 1162.61 | 1166.31 | 670.69 | 495.62 | 2.35 | 2.44 | 14.63 | 81.47 | 3.90 | 18.53 | 78.96 | 3.90 | 76.00 | 1511.28 | 1.03 | 1551.70 | 1.75 | 886.69 |
| | | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 18.83 | 77.54 | 4.24 | | 1425.11 | | 1443.93 | 3.31 | 521.78 |
| | 50 | 7 | 60.86 | 7.12 | 6.65 | 1155.61 | 1161.59 | 665.89 | 495.70 | 2.33 | 2.43 | 14.54 | 81.42 | 4.03 | 18.58 | 78.29 | 4.03 | 85.00 | 1690.24 | 1.07 | 1812.96 | 4.32 | 419.67 |
| | | 8 | 62.79 | 7.12 | 6.65 | 1156.33 | 1162.83 | 664.58 | 498.25 | 2.32 | 2.43 | 14.48 | 81.06 | 4.46 | 18.94 | 76.43 | 4.46 | 91.00 | 1809.55 | 1.02 | 1841.82 | 3.35 | 549.80 |
| | | 9 | 62.39 | 7.12 | 6.65 | 1155.61 | 1160.59 | 664.36 | 496.23 | 2.33 | 2.43 | 14.53 | 81.34 | 4.13 | 18.66 | 77.84 | 4.13 | 89.00 | 1769.78 | 1.03 | 1818.89 | 2.52 | 721.78 |
| | | | | | | | | | | | 2.33 | | | | 18.73 | 77.52 | 4.21 | | 1756.53 | | 1824.56 | 3.40 | 563.75 |
| | 75 | 10 | 62.08 | 7.12 | 6.65 | 1167.97 | 1172.79 | 675.07 | 497.72 | 2.35 | 2.42 | 14.64 | 82.43 | 2.93 | 17.57 | 83.32 | 2.93 | 80.00 | 1590.82 | 1.04 | 1647.42 | 3.53 | 466.69 |
| | | 11 | 62.66 | 7.12 | 6.65 | 1166.60 | 1171.35 | 668.48 | 502.87 | 2.32 | 2.42 | 14.47 | 81.49 | 4.04 | 18.51 | 78.19 | 4.04 | 57.00 | 1133.46 | 1.02 | 1157.35 | 4.05 | 285.77 |
| | | 12 | 61.38 | 7.12 | 6.65 | 1167.50 | 1173.54 | 668.66 | 504.88 | 2.31 | 2.42 | 14.43 | 81.23 | 4.35 | 18.77 | 76.85 | 4.35 | 58.00 | 1153.34 | 1.06 | 1218.22 | 3.40 | 358.30 |
| | | | | | | | | | | 2.33 | | | | 18.28 | 79.45 | 3.77 | | 1292.54 | | 1341.00 | 3.66 | 370.25 | |
| 100 | 13 | 62.34 | 7.12 | 6.65 | 1167.78 | 1172.32 | 670.85 | 501.47 | 2.33 | 2.41 | 14.53 | 82.27 | 3.20 | 17.73 | 81.95 | 3.20 | 79.00 | 1570.93 | 1.03 | 1616.62 | 5.10 | 316.98 | |
| | 14 | 63.65 | 7.12 | 6.65 | 1154.43 | 1159.03 | 659.38 | 499.65 | 2.31 | 2.41 | 14.41 | 81.63 | 3.96 | 18.37 | 78.45 | 3.96 | 49.00 | 974.37 | 1.00 | 970.80 | 3.70 | 262.38 | |
| | 15 | 61.95 | 7.12 | 6.65 | 1146.60 | 1151.46 | 663.35 | 488.11 | 2.35 | 2.41 | 14.65 | 82.99 | 2.35 | 17.01 | 86.16 | 2.35 | 58.00 | 1153.34 | 1.04 | 1199.48 | 4.50 | 266.55 | |
| | | | | | | | | | | 2.33 | | | | 17.70 | 82.18 | 3.17 | | 1232.88 | | 1262.30 | 4.43 | 281.97 | |

- Tinggi = Tebal Benda Uji
A = % Aspal Terhadap Batuan
B = % Aspal Terhadap Campuran
C = Berat Kering Sebelum direndam
D = Berat Basah Jenuh (SSD)
E = Berat didalam Air
F = Volume (isi), (d-s)
G = Berat Isi (density), (c/f)
H = B.J Maksimum, (100 : (% Agr/B.J Agr + % Asp/B.J Asp))
I = (b x g) : B.J Asp
J = (100 - b) x g : B.J Agregat
K = Jumlah Kandungan Rongga, (100-i-j)
L = Rongga Terhadap Agregat (VMA), (100 - j
M = Rongga Terisi Aspal (VFWA), (100 x G/I)
N = Rongga Dalam Campuran (VITM), (100 - (100 x (g/h)))
O = Pembacaan Arloji Stabilitas
P = o x Kalibrasi Proving Ring
R = p x Koreksi Tebal Benda Uji (stabilitas)
- S = Flow (Kelelahan Plastis)
MQ = Marshall Quotient
= ± 165°C
Suhu Pencampuran
Suhu Pemadatan
= ± 145°C
Suhu Waterbath
= 60°C
B.J Aspal
= 1.0660
B.J Agregat 0%
= 2.7031
Kalibrasi Proving Ring
= 19.8852 kg
B.J A.Halus Marmer
= 2.6437
- %Tertahan Kasar = 57
%Tertahan Halus = 36.5
% Filler = 6.5
B.J Kasar Clereng = 2.6515
B.J Halus Clereng = 2.8105
B.J Filler Celereng = 2.5532

Mengetahui,
Ka. Lab Jalan Raya UII

Peneliti,
Annisa Dini Nadhila

Ir. Subarkah, M.T.

Lampiran 17. Hasil Pengujian Marshall dengan Kadar Aspal Optimum Durasi Perendaman 48 Jam



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlraya@yahoo.com



SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian :
Tipe Campuran : Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-10C
: Dengan Bahan Ikat Pen 60/70

Dikerjakan oleh Annisa Dini Nadhila
Diperiksa oleh Ir. Subarkah, M.T.

| Jam | Kadar Marmmer (%) | SAMPTEL | Tinggi | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|--------|-------------------|---------|--------|------|------|---------|---------|--------|--------|---------|------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | | | (cm) | (%) | (%) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) | Density | | | | | VMA (%) | VFVA (%) | VITM (%) | Meas | | Koreksi | Stabilitas (kg) | Flow (mm) | MQ (Kg/mm) |
| 48 jam | 0 | 1 | 63.92 | 7.12 | 6.65 | 1170.67 | 1175.03 | 677.38 | 497.65 | 2.35 | 2.45 | 14.67 | 81.24 | 4.09 | 18.76 | 78.21 | 4.09 | 70.00 | 1391.96 | 0.99 | 1377.23 | 4.61 | 298.75 |
| | | 2 | 62.72 | 7.12 | 6.65 | 1184.29 | 1189.35 | 689.90 | 499.45 | 2.37 | 2.45 | 14.79 | 81.89 | 3.32 | 18.11 | 81.66 | 3.32 | 80.00 | 1590.82 | 1.02 | 1621.97 | 4.90 | 331.01 |
| | | 3 | 62.63 | 7.12 | 6.65 | 1177.79 | 1182.81 | 679.94 | 502.87 | 2.34 | 2.45 | 14.61 | 80.88 | 4.51 | 19.12 | 76.43 | 4.51 | 61.00 | 1213.00 | 1.02 | 1239.48 | 3.25 | 381.38 |
| | 25 | 4 | 62.57 | 7.12 | 6.65 | 1173.16 | 1178.45 | 678.73 | 499.72 | 2.35 | 2.44 | 14.65 | 81.53 | 3.82 | 18.47 | 79.30 | 3.82 | 90.00 | 1789.67 | 1.02 | 1831.43 | 3.78 | 484.50 |
| | | 5 | 63.04 | 7.12 | 6.65 | 1174.38 | 1177.20 | 679.08 | 498.12 | 2.36 | 2.44 | 14.71 | 81.88 | 3.41 | 18.12 | 81.16 | 3.41 | 60.00 | 1193.11 | 1.01 | 1206.83 | 4.53 | 266.41 |
| | | 6 | 62.52 | 7.12 | 6.65 | 1160.24 | 1165.87 | 669.31 | 496.56 | 2.34 | 2.44 | 14.58 | 81.15 | 4.28 | 18.85 | 77.32 | 4.28 | 59.00 | 1173.23 | 1.02 | 1202.07 | 3.28 | 366.48 |
| | 50 | 7 | 59.99 | 7.12 | 6.65 | 1154.29 | 1159.40 | 660.89 | 498.51 | 2.32 | 2.43 | 14.44 | 80.87 | 4.68 | 19.13 | 75.52 | 4.68 | 92.00 | 1829.44 | 1.10 | 2011.62 | 5.45 | 369.10 |
| | | 8 | 64.03 | 7.12 | 6.65 | 1178.28 | 1182.89 | 679.62 | 503.27 | 2.34 | 2.43 | 14.61 | 81.77 | 3.62 | 18.23 | 80.13 | 3.62 | 70.00 | 1391.96 | 0.99 | 1373.40 | 3.54 | 387.97 |
| | | 9 | 60.91 | 7.12 | 6.65 | 1156.09 | 1161.78 | 667.89 | 493.89 | 2.34 | 2.43 | 14.60 | 81.76 | 3.64 | 18.24 | 80.04 | 3.64 | 79.00 | 1570.93 | 1.07 | 1682.33 | 2.93 | 574.24 |
| | 75 | 10 | 63.00 | 7.12 | 6.65 | 1150.76 | 1157.73 | 664.97 | 492.76 | 2.34 | 2.42 | 14.57 | 82.03 | 3.40 | 17.97 | 81.09 | 3.40 | 70.00 | 1391.96 | 1.01 | 1409.25 | 4.55 | 309.72 |
| | | 11 | 63.22 | 7.12 | 6.65 | 1155.13 | 1162.88 | 669.84 | 493.04 | 2.34 | 2.42 | 14.62 | 82.30 | 3.09 | 17.70 | 82.57 | 3.09 | 67.00 | 1332.31 | 1.01 | 1341.63 | 3.90 | 344.01 |
| | | 12 | 63.23 | 7.12 | 6.65 | 1146.31 | 1151.34 | 657.25 | 494.09 | 2.32 | 2.42 | 14.47 | 81.50 | 4.03 | 18.50 | 78.22 | 4.03 | 69.00 | 1372.08 | 1.01 | 1381.23 | 4.70 | 293.88 |
| | 100 | 13 | 61.95 | 7.12 | 6.65 | 1147.25 | 1153.49 | 655.56 | 497.93 | 2.30 | 2.41 | 14.37 | 81.40 | 4.23 | 18.60 | 77.28 | 4.23 | 77.00 | 1531.16 | 1.04 | 1590.37 | 6.78 | 234.57 |
| | | 14 | 62.10 | 7.12 | 6.65 | 1152.33 | 1156.70 | 668.03 | 488.67 | 2.36 | 2.41 | 14.71 | 83.31 | 1.98 | 16.69 | 88.14 | 1.98 | 59.00 | 1173.23 | 1.03 | 1214.19 | 4.90 | 247.79 |
| | | 15 | 60.86 | 7.12 | 6.65 | 1147.42 | 1151.98 | 656.33 | 495.65 | 2.31 | 2.41 | 14.44 | 81.79 | 3.77 | 18.21 | 79.29 | 3.77 | 51.00 | 1014.15 | 1.07 | 1087.67 | 3.45 | 315.27 |
| | | | | | | | | | | 2.33 | | | | 17.83 | 81.57 | 3.33 | | 1239.51 | | 1297.41 | 5.04 | 265.88 | |

Tinggi = Tebal Benda Uji
A = % Aspal Terhadap Batuan
B = % Aspal Terhadap Campuran
C = Berat Kering Sebelum direndam
D = Berat Basah Jenih (SSD)
E = Berat didalam Air
F = Volume (iii), (d-e)
G = Berat Isi (density), (c/f)
H = B.J.Maksimum, (100 : (% Agr/B.J Agr + % Asp/B.J Asp))
I = (b x g) : B.J Asp
J = (100 - b) x g : B.J Agregat
K = Jumlah Kandungan Rongga, (100-i-j)
L = Rongga Terhadap Agregat (VMA), (100 - j)
M = Rongga Terisi Aspal (VFVA), (100 x G/I)
N = Rongga Dalam Campuran (VITM), (100 - (100 x (g/h)))
O = Pembacaan Arloji Stabilitas
P = o x Kalibrasi Proving Ring
R = p x Koreksi Tebal Benda Uji (stabilitas)
S = Flow (Kelasahan Plastik)
MQ = Marshall Quotient
Suhu Pencampuran = ± 165°C
Suhu Pemadatan = ± 145°C
Suhu Waterbath = 60°C
BJ Aspal = 1.0660
BJ Agregat 0% = 2.7031
Kalibrasi Proving Ring = 19.8852 kg
BJ A.Halus Marmmer = 2.6437

Mengetahui,
Ka.Lab Jalan Raya UII

Ir. Subarkah, M.T.

Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

B.J Agregat 25% = 2.6879
B.J Agregat 50% = 2.6727
B.J Agregat 75% = 2.6575
B.J Agregat 100% = 2.6423

%Tertahan Kasar = 57
%Tertahan Halus = 36.5
% Filler = 6.5
BJ Kasar Celereng = 2.6515
BJ Halus Celereng = 2.8105
BJ Filler Celereng = 2.5532

Lampiran 18. Hasil Pengujian Marshall dengan Kadar Aspal Optimum Durasi Perendaman 0 Jam



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlraya@uii.ac.id

SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian :
Tipe Campuran : Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-10C
: Dengan Bahan Ikat Pen 60/70

Dikerjakan oleh Annisa Dini Nadhila
Diperiksa oleh Ir. Subarkah, M.T.

| Jam | Kadar Marmer (%) | SAMPPEL | Tinggi | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|--------|------------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|------------|--------|
| | | | (cm) | (%) | (%) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) | Density | | | | | VMA (%) | VFWA (%) | VITM (%) | Meas | | Koreksi | Stabilitas (kg) | Flow (mm) | MQ (Kg/mm) | |
| 96 Jam | 0 | 1 | 63.62 | 7.12 | 6.65 | 1182.95 | 1187.16 | 689.27 | 497.89 | 2.38 | 2.45 | 14.82 | 82.05 | 3.13 | 17.95 | 82.57 | 3.13 | 73.00 | 1451.62 | 1.00 | 1447.26 | 5.15 | 281.02 | |
| | | 2 | 63.10 | 7.12 | 6.65 | 1167.97 | 1174.26 | 679.04 | 495.22 | 2.36 | 2.45 | 14.71 | 81.45 | 3.84 | 18.55 | 79.31 | 3.84 | 54.00 | 1073.80 | 1.01 | 1084.63 | 6.35 | 170.81 | |
| | | 3 | 63.83 | 7.12 | 6.65 | 1162.53 | 1167.53 | 675.15 | 492.38 | 2.36 | 2.45 | 14.73 | 81.54 | 3.74 | 18.46 | 79.77 | 3.74 | 86.00 | 1710.13 | 0.99 | 1695.88 | 4.50 | 376.86 | |
| | | | | | | | | | | | 2.37 | | | | 18.32 | 80.55 | 3.57 | | 1411.85 | | 1409.26 | 5.33 | 276.23 | |
| | | | | | | | | | | | 2.35 | | | | 18.38 | 79.82 | 3.72 | | 1425.11 | | 1441.91 | 5.08 | 308.64 | |
| | | 25 | 4 | 63.56 | 7.12 | 6.65 | 1169.51 | 1174.63 | 678.32 | 496.31 | 2.36 | 2.44 | 14.70 | 81.84 | 3.46 | 18.16 | 80.93 | 3.46 | 80.00 | 1590.82 | 1.00 | 1588.56 | 5.48 | 289.88 |
| | 5 | | 64.15 | 7.12 | 6.65 | 1167.61 | 1175.52 | 674.28 | 501.24 | 2.33 | 2.44 | 14.53 | 80.90 | 4.57 | 19.10 | 76.08 | 4.57 | 63.00 | 1252.77 | 0.98 | 1232.51 | 6.37 | 193.49 | |
| | 6 | | 61.55 | 7.12 | 6.65 | 1153.16 | 1157.09 | 669.34 | 487.75 | 2.36 | 2.44 | 14.75 | 82.11 | 3.14 | 17.89 | 82.44 | 3.14 | 72.00 | 1431.73 | 1.05 | 1504.66 | 3.40 | 442.55 | |
| | | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 17.90 | 81.63 | 3.32 | | 1312.42 | | 1344.34 | 5.31 | 253.07 | |
| | | 50 | 7 | 64.20 | 7.12 | 6.65 | 1151.12 | 1155.77 | 667.93 | 487.84 | 2.36 | 2.43 | 14.72 | 82.42 | 2.86 | 17.58 | 83.71 | 2.86 | 81.00 | 1610.70 | 0.98 | 1582.51 | 5.33 | 296.91 |
| | 8 | | 61.86 | 7.12 | 6.65 | 1154.58 | 1159.89 | 663.93 | 495.96 | 2.33 | 2.43 | 14.52 | 81.31 | 4.17 | 18.69 | 77.70 | 4.17 | 89.00 | 1769.78 | 1.04 | 1840.57 | 4.03 | 456.72 | |
| | 9 | | 62.01 | 7.12 | 6.65 | 1159.15 | 1162.22 | 663.13 | 499.09 | 2.32 | 2.43 | 14.49 | 81.12 | 4.39 | 18.88 | 76.74 | 4.39 | 89.00 | 1769.78 | 1.04 | 1835.71 | 5.63 | 326.06 | |
| | | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 17.90 | 81.63 | 3.32 | | 1312.42 | | 1344.34 | 5.31 | 253.07 | |
| | | 75 | 10 | 61.74 | 7.12 | 6.65 | 1154.26 | 1158.21 | 668.55 | 489.66 | 2.36 | 2.42 | 14.71 | 82.80 | 2.49 | 17.20 | 85.52 | 2.49 | 65.00 | 1292.54 | 1.05 | 1350.70 | 5.25 | 257.28 |
| | 11 | | 62.34 | 7.12 | 6.65 | 1163.68 | 1167.93 | 671.79 | 496.14 | 2.35 | 2.42 | 14.63 | 82.39 | 2.98 | 17.61 | 83.09 | 2.98 | 65.00 | 1292.54 | 1.03 | 1330.13 | 5.40 | 246.32 | |
| 12 | 61.99 | | 7.12 | 6.65 | 1148.49 | 1154.47 | 657.12 | 497.35 | 2.31 | 2.42 | 14.41 | 81.12 | 4.48 | 18.88 | 76.29 | 4.48 | 68.00 | 1352.19 | 1.00 | 1352.19 | 5.29 | 255.61 | | |
| | | | | | | | | | | 2.34 | | | | 17.90 | 81.63 | 3.32 | | 1312.42 | | 1344.34 | 5.31 | 253.07 | | |
| | 100 | 13 | 63.50 | 7.12 | 6.65 | 1148.47 | 1154.36 | 657.02 | 497.34 | 2.31 | 2.41 | 14.41 | 81.58 | 4.01 | 18.42 | 78.22 | 4.01 | 75.00 | 1491.39 | 1.00 | 1491.39 | 4.25 | 350.92 | |
| 14 | | 63.07 | 7.12 | 6.65 | 1152.32 | 1157.93 | 664.92 | 493.01 | 2.34 | 2.41 | 14.58 | 82.58 | 2.84 | 17.42 | 83.68 | 2.84 | 60.00 | 1193.11 | 1.01 | 1205.84 | 6.60 | 182.70 | | |
| 15 | | 62.89 | 7.12 | 6.65 | 1155.99 | 1160.65 | 666.67 | 493.98 | 2.34 | 2.41 | 14.60 | 82.68 | 2.72 | 17.32 | 84.27 | 2.72 | 59.00 | 1173.23 | 1.02 | 1191.22 | 6.10 | 195.28 | | |
| | | | | | | | | | | 2.33 | | | | 17.72 | 82.06 | 3.19 | | 1285.91 | | 1296.15 | 5.65 | 242.97 | | |

- Tinggi = Tebal Benda Uji
- A = % Aspal Terhadap Batuan
- B = % Aspal Terhadap Campuran
- C = Berat Kering Sebelum direndam
- D = Berat Basah Jenuh (SSD)
- E = Berat didalam Air
- F = Volume (ai), (d-e)
- G = Berat Isi (density), (c/f)
- H = B.J Maksimum, (100 : (% Agr/B.J Agr + % Asp/B.J Asp))
- I = (b x g) : B.J Asp
- B.J Agregat 25% = 2.6879
- B.J Agregat 50% = 2.6727
- B.J Agregat 75% = 2.6575
- B.J Agregat 100% = 2.6423
- J = (100 - b) x g : B.J Agregat
- K = Jumlah Kandungan Rongga, (100-i-j)
- L = Rongga Terhadap Agregat (VMA), (100 - j)
- M = Rongga Terisi Aspal (VFWA), (100 x (i/f))
- N = Rongga Dalam Campuran (VITM), (100 - (100 x (g/h)))
- O = Pembacaan Arloji Stabilitas
- P = o x Kalibrasi Proving Ring
- R = p x Koreksi Tebal Benda Uji (stabilitas)
- S = Flow (Kelelahan Plastis)
- MQ = Marshall Quotient
- Suhu Pencampuran = 165°C
- Suhu Pemadatan = 145°C
- Suhu Waterbath = 60°C
- BJ Aspal = 1.0660
- BJ Agregat 0% = 2.7031
- Kalibrasi Proving Ring = 19.8852 kg
- BJ A.Halus Marmer = 2.6437
- %Tertahan Kasar = 57
- %Tertahan Halus = 36.5
- % Filler = 6.5
- BJ Kasar Ciereng = 2.6515
- BJ Halus Ciereng = 2.8105
- BJ Filler Ciereng = 2.5532

Mengetahui,
Ka.Lab.Jalan Raya UII

Ir. Subarkah, M.T.

Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 19. Hasil Pengujian Marshall dengan KAO



LABORATORIUM JALAN RAYA
 JURUSAN TEKNIK SIPIL
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA












Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu Ulli, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlraga@yahoo.com

SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian :
 Tipe Campuran : Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-10C
 Dengan Bahan Ikat Pen 60/70

Dikerjakan oleh Annisa Dini Nadhila
 Diperiksa oleh Ir. Subarkah, M.T.



Lampiran 20. Hasil Pengujian IRS dengan KAO Durasi Perendaman 0 Jam



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlraya@yahoo.com



SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian
Tipe Campuran

:
: Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-10C
: Dengan Bahan Ikat Pen 60/70

Dikerjakan oleh Annisa Dini Nadhila
Diperiksa oleh Ir. Subarkah, M.T.

| Jam | Kadar Marmer (%) | SAMPSEL | Tinggi | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|-------|------------------|---------|--------|------|------|---------|---------|--------|--------|---------|------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | | | (cm) | (%) | (%) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) | Density | | | | | VMA (%) | VFWA (%) | VITM (%) | Meas | | Koreksi | Stabilitas (kg) | Flow (cm) | MQ (Kg/mm) |
| 0 Jam | 0 | 1 | 63.72 | 7.12 | 6.65 | 1162.39 | 1166.73 | 661.79 | 504.94 | 2.30 | 2.45 | 14.36 | 79.50 | 6.14 | 20.50 | 70.05 | 6.14 | 72.00 | 1431.73 | 0.99 | 1423.86 | 420.00 | 3.39 |
| | | 2 | 63.14 | 7.12 | 6.65 | 1147.25 | 1153.2 | 643.2 | 510 | 2.25 | 2.45 | 14.03 | 77.68 | 8.28 | 22.32 | 62.88 | 8.28 | 65.00 | 1292.54 | 1.01 | 1304.28 | 515.00 | 2.53 |
| | | 3 | 64.12 | 7.12 | 6.65 | 1177.4 | 1185.77 | 675.78 | 509.99 | 2.31 | 2.45 | 14.40 | 79.73 | 5.87 | 20.27 | 71.04 | 5.87 | 75.00 | 1491.39 | 0.98 | 1468.27 | 519.00 | 2.83 |
| | 25 | 4 | 60.72 | 7.12 | 6.65 | 1158.63 | 1162.2 | 659.48 | 502.72 | 2.30 | 2.44 | 14.38 | 80.04 | 5.58 | 19.96 | 72.04 | 5.58 | 72.00 | 1431.73 | 1.08 | 1541.65 | 354.00 | 4.35 |
| | | 5 | 62.13 | 7.12 | 6.65 | 1171.47 | 1176.48 | 673.99 | 502.49 | 2.33 | 2.44 | 14.54 | 80.97 | 4.49 | 19.03 | 76.41 | 4.49 | 65.00 | 1292.54 | 1.03 | 1336.70 | 380.00 | 3.52 |
| | | 6 | 61.08 | 7.12 | 6.65 | 1165.84 | 1170.04 | 674.32 | 495.72 | 2.35 | 2.44 | 14.67 | 81.68 | 3.65 | 18.32 | 80.07 | 3.65 | 64.00 | 1272.65 | 1.06 | 1349.54 | 345.00 | 3.91 |
| | 50 | 7 | 62.33 | 7.12 | 6.65 | 1154.99 | 1159.71 | 654.87 | 504.84 | 2.29 | 2.43 | 14.27 | 79.91 | 5.82 | 20.09 | 71.03 | 5.82 | 91.00 | 1809.55 | 1.03 | 1862.33 | 623.00 | 2.99 |
| | | 8 | 62.22 | 7.12 | 6.65 | 1152.9 | 1159.09 | 653.87 | 505.22 | 2.28 | 2.43 | 14.24 | 79.70 | 6.06 | 20.30 | 70.14 | 6.06 | 78.00 | 1551.05 | 1.03 | 1600.68 | 416.00 | 3.85 |
| | | 9 | 62.34 | 7.12 | 6.65 | 1155.33 | 1161.8 | 654.7 | 507.1 | 2.28 | 2.43 | 14.21 | 79.57 | 6.21 | 20.43 | 69.58 | 6.21 | 83.00 | 1650.47 | 1.02 | 1690.08 | 650.00 | 2.60 |
| | 75 | 10 | 61.06 | 7.12 | 6.65 | 1157.04 | 1163.44 | 651.77 | 511.67 | 2.26 | 2.42 | 14.11 | 79.43 | 6.46 | 20.57 | 68.59 | 6.46 | 56.00 | 1113.57 | 1.07 | 1187.46 | 501.00 | 2.37 |
| | | 11 | 61.55 | 7.12 | 6.65 | 1145.65 | 1150.83 | 648.43 | 502.4 | 2.28 | 2.42 | 14.23 | 80.10 | 5.67 | 19.90 | 71.49 | 5.67 | 52.00 | 1034.03 | 1.05 | 1086.59 | 445.00 | 2.44 |
| | | 12 | 61.25 | 7.12 | 6.65 | 1169.03 | 1175.68 | 664.96 | 510.72 | 2.29 | 2.42 | 14.28 | 80.41 | 5.32 | 19.59 | 72.87 | 5.32 | 65.00 | 1292.54 | 1.06 | 1370.49 | 550.00 | 2.49 |
| | 100 | 13 | 61.36 | 7.12 | 6.65 | 1140.08 | 1148.41 | 641.9 | 506.51 | 2.25 | 2.41 | 14.04 | 79.52 | 6.44 | 20.48 | 68.57 | 6.44 | 58.00 | 1153.34 | 1.06 | 1218.82 | 637.00 | 1.91 |
| | | 14 | 60.56 | 7.12 | 6.65 | 1141.05 | 1147.26 | 641.76 | 505.5 | 2.26 | 2.41 | 14.08 | 79.75 | 6.17 | 20.25 | 69.53 | 6.17 | 56.00 | 1113.57 | 1.08 | 1204.86 | 562.00 | 2.14 |
| | | 15 | 60.57 | 7.12 | 6.65 | 1146.26 | 1152.88 | 649.08 | 503.8 | 2.28 | 2.41 | 14.19 | 80.38 | 5.42 | 19.62 | 72.35 | 5.42 | 45.00 | 894.83 | 1.08 | 967.82 | 620.00 | 1.56 |
| | | | | | | | | | | 2.26 | | | | 20.12 | 70.15 | 6.01 | | 1004.20 | | 1130.50 | 606.33 | 1.87 | |

Tinggi = Tebal Benda Uji
A = % Aspal Terhadap Batuan
B = % Aspal Terhadap Campuran
C = Berat Kering Sebelum direndam
D = Berat Basah Jenuh (SSD)
E = Berat didalam Air
F = Volume (isi), (d-e)
G = Berat Isi (density), (c/f)
H = B.J Maksimum, (100 : (% Agr/B.J Agr + % Asp/B.J Asp))
I = (b x g) : B.J Asp
B.J Agregat 25% = 2.6879
B.J Agregat 50% = 2.6727
B.J Agregat 75% = 2.6575
B.J Agregat 100% = 2.6423

J = (100 - b) x g : B.J Agregat
K = Jumlah Kandungan Rongga, (100-i-j)
L = Rongga Terhadap Agregat (VMA), (100 - j)
M = Rongga Terisi Aspal (VFWA), (100 x (i/l))
N = Rongga Dalam Campuran (VITM), (100 - (100 x (g/h)))
O = Pembacaan Arloji Stabilitas
P = o x Kalibrasi Proving Ring
R = p x Koreksi Tebal Benda Uji (stabilitas)

S = Flow (Kelelahan Plastis)
MQ = Marshall Quotient
Suhu Pencampuran = 165°C
Suhu Pemadatan = 145°C
Suhu Waterbath = 60°C
B.J Aspal = 1.0660
B.J Agregat 0% = 2.7031
Kalibrasi Proving Ring = 19.8852 kg
B.J Halus Marmer = 2.6437

%Tertahan Kasar = 57
%Tertahan Halus = 36.5
% Filler = 6.5
B.J Kasar Clereng = 2.6512
B.J Halus Clereng = 2.8102
B.J Filler Clereng = 2.5532

Mengetahui,
Ka. Lab. Jalan Raya UII

Ir. Subarkah, M.T.

Peneliti,
Annisa Dini Nadhila

Lampiran 21. Hasil Pengujian IRS dengan KAO Durasi Perendaman 48 Jam



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlraya@yahoo.com



SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian
Tipe Campuran

:
: Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-10C
: Dengan Bahan Ikat Pen 60/70

Dikerjakan oleh Annisa Dini Nadhila
Diperiksa oleh Ir. Subarkah, M.T.

| Jam | Kadar Marmer (%) | SAMPPEL | Tinggi | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|--------|------------------|---------|--------|------|------|---------|---------|--------|--------|---------|------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | | | (cm) | (%) | (%) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) | Density | | | | | VMA (%) | VFWA (%) | VITM (%) | Meas | | Koreksi | Stabilitas (kg) | Flow (cm) | MQ (Kg/mm) |
| 48 jam | 0 | 1 | 64.07 | 7.12 | 6.65 | 1165.78 | 1171.88 | 667.55 | 504.33 | 2.31 | 2.45 | 14.42 | 79.83 | 5.75 | 20.17 | 71.48 | 5.75 | 62.00 | 1232.88 | 0.99 | 1215.21 | 664.00 | 1.83 |
| | | 2 | 63.62 | 7.12 | 6.65 | 1174.66 | 1179.7 | 676.16 | 503.54 | 2.33 | 2.45 | 14.55 | 80.56 | 4.89 | 19.44 | 74.86 | 4.89 | 67.00 | 1332.31 | 1.00 | 1328.20 | 625.00 | 2.13 |
| | | 3 | 61.50 | 7.12 | 6.65 | 1149.13 | 1154.33 | 654.12 | 500.21 | 2.30 | 2.45 | 14.33 | 79.33 | 6.33 | 20.67 | 69.35 | 6.33 | 73.00 | 1451.62 | 1.05 | 1527.68 | 672.00 | 2.27 |
| | 25 | 4 | 63.64 | 7.12 | 6.65 | 1167.73 | 1172.4 | 673.36 | 499.04 | 2.34 | 2.44 | 14.60 | 81.27 | 4.14 | 18.73 | 77.92 | 4.14 | 71.00 | 1411.85 | 1.00 | 1406.91 | 601.00 | 2.34 |
| | | 5 | 62.14 | 7.12 | 6.65 | 1165.64 | 1170.28 | 672.69 | 497.59 | 2.34 | 2.44 | 14.61 | 81.36 | 4.03 | 18.64 | 78.38 | 4.03 | 58.00 | 1153.34 | 1.03 | 1192.65 | 396.00 | 3.01 |
| | | 6 | 61.54 | 7.12 | 6.65 | 1154.1 | 1159.47 | 664.64 | 494.83 | 2.33 | 2.44 | 14.55 | 81.00 | 4.45 | 19.00 | 76.58 | 4.45 | 69.00 | 1372.08 | 1.05 | 1439.43 | 642.00 | 2.24 |
| | 50 | 7 | 64.74 | 7.12 | 6.65 | 1203.34 | 1209.07 | 695.12 | 513.95 | 2.34 | 2.43 | 14.61 | 81.78 | 3.62 | 18.22 | 80.15 | 3.62 | 82.00 | 1630.59 | 0.97 | 1580.17 | 630.00 | 2.51 |
| | | 8 | 63.16 | 7.12 | 6.65 | 1144.51 | 1151.36 | 646.26 | 505.1 | 2.27 | 2.43 | 14.14 | 79.14 | 6.72 | 20.86 | 67.77 | 6.72 | 73.00 | 1451.62 | 1.01 | 1463.84 | 589.00 | 2.49 |
| | | 9 | 62.58 | 7.12 | 6.65 | 1165.4 | 1171.35 | 671.03 | 500.32 | 2.33 | 2.43 | 14.53 | 81.36 | 4.11 | 18.64 | 77.94 | 4.11 | 77.00 | 1531.16 | 1.02 | 1566.50 | 570.00 | 2.75 |
| | 75 | 10 | 61.03 | 7.12 | 6.65 | 1151.51 | 1159.09 | 652.3 | 506.79 | 2.27 | 2.42 | 14.17 | 79.81 | 6.01 | 20.19 | 70.22 | 6.01 | 55.00 | 1093.69 | 1.07 | 1167.28 | 505.00 | 2.31 |
| | | 11 | 63.00 | 7.12 | 6.65 | 1148.32 | 1147.43 | 647.36 | 500.07 | 2.30 | 2.42 | 14.33 | 80.66 | 5.01 | 19.34 | 74.08 | 5.01 | 58.00 | 1153.34 | 1.01 | 1167.76 | 520.00 | 2.25 |
| | | 12 | 61.46 | 7.12 | 6.65 | 1148.32 | 1156.61 | 651.72 | 504.89 | 2.27 | 2.42 | 14.19 | 79.89 | 5.92 | 20.11 | 70.56 | 5.92 | 65.00 | 1292.54 | 1.05 | 1361.88 | 641.00 | 2.12 |
| | 100 | 13 | 60.45 | 7.12 | 6.65 | 1149.25 | 1160.48 | 655.49 | 504.99 | 2.28 | 2.41 | 14.20 | 80.40 | 5.40 | 19.60 | 72.44 | 5.40 | 60.00 | 1193.11 | 1.09 | 1295.02 | 620.00 | 2.09 |
| | | 14 | 60.75 | 7.12 | 6.65 | 1152.81 | 1156.34 | 655.69 | 500.65 | 2.30 | 2.41 | 14.36 | 81.35 | 4.28 | 18.65 | 77.02 | 4.28 | 47.00 | 934.60 | 1.08 | 1005.48 | 490.00 | 2.05 |
| | | 15 | 61.31 | 7.12 | 6.65 | 1149.31 | 1154.04 | 654.75 | 499.29 | 2.30 | 2.41 | 14.36 | 81.32 | 4.32 | 18.68 | 76.89 | 4.32 | 51.00 | 1014.15 | 1.03 | 1047.61 | 564.00 | 1.86 |
| | | | | | | | | | 2.29 | | | | | 18.97 | 75.45 | 4.67 | | 1047.29 | | 1116.04 | 558.00 | 2.00 | |

Tinggi = Tebal Benda Uji
A = % Aspal Terhadap Batuan
B = % Aspal Terhadap Campuran
C = Berat Kering Sebelum direndam
D = Berat Basah Jenuh (SSD)
E = Berat didalam Air
F = Volume (isi), (d-e)
G = Berat Isi (density), (c/f)
H = B.J Maksimum, (100 : (% Agr/B.J Agr + % Asp/B.J Asp))
I = (b x g) : B.J Asp
B.J Agregat 25% = 2.6879
B.J Agregat 50% = 2.6727
B.J Agregat 75% = 2.6575
B.J Agregat 100% = 2.6423

J = (100 - b) x g : B.J Agregat
K = Jumlah Kandungan Rongga, (100-i-j)
L = Rongga Terhadap Agregat (VMA), (100 - j)
M = Rongga Terisi Aspal (VFWA), (100 x (G/I))
N = Rongga Dalam Campuran (VITM), (100 - (100 x (g/h)))
O = Pembacaan Arloji Stabilitas
P = o x Kalibrasi Proving Ring
R = p x Koreksi Tebal Benda Uji (stabilitas)

S = Flow (Kelelahan Plastis)
MQ = Marshall Quotient
= ± 165°C
Suhu Pencampuran
= ± 145°C
Suhu Pematangan
= 60°C
BJ Aspal = 1.0660
BJ Agregat 0% = 2.7031
Kalibrasi Proving Ring = 19.8852 kg
BJ A.Halus Marmer = 2.6437

%Tertahan Kasar = 57
%Tertahan Halus = 36.5
% Filler = 6.5
BJ Kasar Ciereng = 2.6515
BJ Halus Ciereng = 2.8105
BJ Filler Ciereng = 2.5532

Mengetahui,
Ka. Lab Jalan Raya UII

Ir. Subarkah, M.T.

Peneliti,

Annisa Dini Nadhila

Lampiran 22. Hasil Pengujian IRS dengan KAO Durasi Perendaman 96 Jam



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlraya@yahoo.com



SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian
Tipe Campuran

:
: Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-10C
: Dengan Bahan Ikat Pen 60/70

Dikerjakan oleh Annisa Dini Nadhila
Diperiksa oleh Ir. Subarkah, M.T.

| Jam | Kadar Marmer (%) | SAMPSEL | Tinggi | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|--------|------------------|---------|--------|------|------|---------|---------|--------|--------|---------|------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | | | (cm) | (%) | (%) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) | Density | | | | | VMA (%) | VFWA (%) | VITM (%) | Meas | | Koreksi | Stabilitas (kg) | Flow (cm) | MQ (Kg/mm) |
| 96 Jam | 0 | 1 | 62.17 | 7.12 | 6.65 | 1158.39 | 1166.14 | 656.48 | 509.66 | 2.27 | 2.45 | 14.18 | 78.49 | 7.33 | 21.51 | 65.92 | 7.33 | 60.00 | 1193.11 | 1.02 | 1211.41 | 370.00 | 3.27 |
| | | 2 | 64.57 | 7.12 | 6.65 | 1159.52 | 1169.19 | 661.56 | 507.63 | 2.28 | 2.45 | 14.25 | 78.88 | 6.87 | 21.12 | 67.47 | 6.87 | 63.00 | 1252.77 | 0.97 | 1219.26 | 564.00 | 2.16 |
| | | 3 | 61.85 | 7.12 | 6.65 | 1168.95 | 1173.53 | 674.92 | 498.61 | 2.34 | 2.45 | 14.63 | 80.96 | 4.41 | 19.04 | 76.82 | 4.41 | 70.00 | 1391.96 | 1.04 | 1447.64 | 771.00 | 1.88 |
| | 25 | 4 | 62.48 | 7.12 | 6.65 | 1156.68 | 1163.66 | 657.84 | 505.82 | 2.29 | 2.44 | 14.27 | 79.42 | 6.32 | 20.58 | 69.31 | 6.32 | 72.00 | 1431.73 | 1.03 | 1468.12 | 617.00 | 2.38 |
| | | 5 | 62.76 | 7.12 | 6.65 | 1174.77 | 1179.23 | 679.37 | 499.86 | 2.35 | 2.44 | 14.66 | 81.62 | 3.72 | 18.38 | 79.77 | 3.72 | 58.00 | 1153.34 | 1.02 | 1174.68 | 543.00 | 2.16 |
| | | 6 | 63.21 | 7.12 | 6.65 | 1172.04 | 1177.4 | 676.97 | 500.43 | 2.34 | 2.44 | 14.61 | 81.34 | 4.05 | 18.66 | 78.29 | 4.05 | 68.00 | 1352.19 | 1.01 | 1362.11 | 467.00 | 2.92 |
| | 50 | 7 | 62.34 | 7.12 | 6.65 | 1164.5 | 1169.96 | 674.76 | 495.2 | 2.35 | 2.43 | 14.67 | 82.13 | 3.20 | 17.87 | 82.11 | 3.20 | 72.00 | 1431.73 | 1.03 | 1473.14 | 357.00 | 4.13 |
| | | 8 | 61.97 | 7.12 | 6.65 | 1155.47 | 1163.06 | 659.62 | 503.44 | 2.30 | 2.43 | 14.32 | 80.16 | 5.52 | 19.84 | 72.18 | 5.52 | 80.00 | 1590.82 | 1.04 | 1651.53 | 457.00 | 3.61 |
| | | 9 | 62.50 | 7.12 | 6.65 | 1140.23 | 1146.6 | 640.94 | 505.66 | 2.25 | 2.43 | 14.07 | 78.76 | 7.17 | 21.24 | 66.22 | 7.17 | 77.00 | 1531.16 | 1.02 | 1569.31 | 595.00 | 2.64 |
| | 75 | 10 | 61.57 | 7.12 | 6.65 | 1168.32 | 1176.76 | 672.6 | 504.16 | 2.32 | 2.42 | 14.46 | 81.40 | 4.14 | 18.60 | 77.73 | 4.14 | 49.00 | 974.37 | 1.05 | 1023.50 | 570.00 | 1.80 |
| | | 11 | 61.87 | 7.12 | 6.65 | 1157.74 | 1162.78 | 668.6 | 494.18 | 2.34 | 2.42 | 14.61 | 82.29 | 3.09 | 17.71 | 82.54 | 3.09 | 54.00 | 1073.80 | 1.04 | 1116.75 | 720.00 | 1.55 |
| | | 12 | 60.36 | 7.12 | 6.65 | 1156.61 | 1153.66 | 655.68 | 497.98 | 2.32 | 2.42 | 14.49 | 81.59 | 3.92 | 18.41 | 78.69 | 3.92 | 62.00 | 1232.88 | 1.09 | 1341.53 | 455.00 | 2.95 |
| | 100 | 13 | 61.41 | 7.12 | 6.65 | 1153.08 | 1160.44 | 657.83 | 502.61 | 2.29 | 2.41 | 14.31 | 81.05 | 4.64 | 18.95 | 75.53 | 4.64 | 51.00 | 1014.15 | 1.06 | 1070.35 | 545.00 | 1.96 |
| | | 14 | 60.72 | 7.12 | 6.65 | 1152.3 | 1157.43 | 651.82 | 505.61 | 2.28 | 2.41 | 14.22 | 80.52 | 5.27 | 19.48 | 72.97 | 5.27 | 54.00 | 1073.80 | 1.08 | 1156.24 | 660.00 | 1.75 |
| | | 15 | 69.12 | 7.12 | 6.65 | 1281.76 | 1286.73 | 746.13 | 540.6 | 2.37 | 2.41 | 14.79 | 83.77 | 1.44 | 16.23 | 91.11 | 1.44 | 60.00 | 1193.11 | 0.89 | 1061.87 | 610.00 | 1.74 |
| | | | | | | | | | 2.31 | | | | | 18.22 | 79.87 | 3.78 | | 1093.69 | | 1096.15 | 605.00 | 1.82 | |

Tinggi = Tebal Benda Uji
A = % Aspal Terhadap Batuan
B = % Aspal Terhadap Campuran
C = Berat Kering Sebelum direndam
D = Berat Basah Jenuh (SSD)
E = Berat didalam Air
F = Volume (iii), (d-e)
G = Berat Isi (density), (c/f)
H = B.J Maksimum, (100 : (% Agr/B.J Agr + % Asp/B.J Asp))
I = (b x g) : B.J Asp
B.J Agregat 25% = 2.6879
B.J Agregat 50% = 2.6727
B.J Agregat 75% = 2.6575
B.J Agregat 100% = 2.6423

J = (100 - b) x g : B.J Agregat
K = Jumlah Kandungan Rongga, (100-i-j)
L = Rongga Terhadap Agregat (VMA), (100 - j)
M = Rongga Terisi Aspal (VFWA), (100 x (i/l))
N = Rongga Dalam Campuran (VITM), (100 - (100 x (g/h)))
O = Pembacaan Arloji Stabilitas
P = o x Kalibrasi Proving Ring
R = p x Koreksi Tebal Benda Uji (stabilitas)

S = Flow (Kalelahan Plastis)
MQ = Marshall Quotient
Suhu Pencampuran = ± 165°C
Suhu Pemadatan = ± 145°C
Suhu Waterbath = 60°C
BJ Aspal = 1.0660
BJ Agregat 0% = 2.7031
Kalibrasi Proving Ring = 19.8852 kg
BJ A.Halus Marmar = 2.6437

Mengetahui,
Ka.Lab Jalan Raya UII

Ir. Subarkah, M.T.

Peneliti,
Annisa Dini Nadhila

%Tertahan Kasar = 57
%Tertahan Halus = 36.5
% Filler = 6.5
BJ Kasar Clereng = 2.6513
BJ Halus Clereng = 2.8108
BJ Filler Clereng = 2.5532

Lampiran 23. Hasil Pengujian Marshall dengan Kadar Aspal Optimum Durasi Perendaman 0 Jam



LABORATORIUM JALAN RAYA
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA





Jl. Kaliurang KM 14,4 Kampus Terpadu UII, Gedung Moh. Natsir, Telp. (0274) 898472, 896440, Fax. 895330 Yogyakarta E-mail: lab.jlraya@yahoo.com

SIFAT CAMPURAN ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

Tanggal Pengujian :
Tipe Campuran : **Lapis Aspal Beton (LASTON) AC-11C**
: **Dengan Bahan Ikut Pen 60770**

Dikerjakan oleh **Annisa Dini Nadhila**
Diperiksa oleh **Ir. Subarkah, M.T.**



Lampiran 24. Tabel Konstanta A0

| Diameter (inci) | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 |
|--------------------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,5 | 0,177 | 0,077 | -0,2847 | 0,268 | -0,9966 | 0,05056 | -0,1545 | -0,9765 | -0,0204 | -0,1545 | 0,05056 |
| 3,6 | 0,172 | 0,075 | -0,2769 | 0,2683 | -0,9968 | 0,04786 | -0,1461 | -0,9560 | -0,0193 | -0,1481 | 0,04786 |
| 3,7 | 0,168 | 0,073 | -0,2694 | 0,2685 | -0,9970 | 0,04537 | -0,1384 | -0,9422 | -0,0183 | -0,1384 | 0,04537 |
| 3,8 | 0,164 | 0,707 | -0,2624 | 0,2688 | -0,9971 | 0,04307 | -0,1312 | -0,9260 | -0,0173 | -0,1312 | 0,04307 |
| 3,9 | 0,16 | 0,69 | -0,2557 | 0,269 | -0,9973 | 0,04049 | -0,1246 | -0,9104 | -0,0165 | -0,1247 | 0,04094 |
| 4 | 0,156 | 0,067 | -0,2494 | 0,2692 | -0,9974 | 0,03896 | -0,1185 | -0,8954 | -0,0156 | -0,1185 | 0,03896 |
| 4,1 | 0,152 | 0,066 | -0,2433 | 0,2694 | -0,9975 | 0,03712 | -0,1129 | -0,8810 | -0,0149 | -0,1129 | 0,03712 |
| 4,2 | 0,49 | 0,064 | -0,2375 | 0,2696 | -0,9976 | 0,03541 | -0,1076 | -0,8671 | -0,0142 | -0,1076 | 0,03541 |
| 4,3 | 0,45 | 0,063 | -0,2320 | 0,2998 | -0,9977 | 0,03381 | -0,1027 | -0,8537 | -0,0136 | -0,1027 | 0,03381 |
| 4,4 | 0,142 | 0,613 | -0,2268 | 0,2699 | -0,9978 | 0,03232 | -0,0981 | -0,8409 | -0,0130 | -0,0981 | 0,03232 |
| 4,5 | 0,139 | 0,06 | -0,2218 | 0,2701 | -0,9979 | 0,03092 | -0,0938 | -0,8282 | -0,0124 | -0,0938 | 0,03092 |
| 4,6 | 0,136 | 0,059 | -0,2170 | 0,2702 | -0,9980 | 0,02961 | -0,0898 | -0,8161 | -0,0118 | -0,0898 | 0,02961 |
| 4,7 | 0,133 | 0,575 | -0,2124 | 0,2703 | -0,9981 | 0,02838 | -0,0860 | -0,8043 | -0,0114 | -0,0860 | 0,02839 |
| 4,8 | 0,131 | 0,056 | -0,2080 | 0,2704 | -0,9982 | 0,02723 | -0,0825 | -0,7930 | -0,0109 | -0,0825 | 0,02723 |
| 4,9 | 0,128 | 0,055 | -0,2037 | 0,2706 | -0,9983 | 0,02618 | -0,0792 | -0,7820 | -0,0105 | -0,0792 | 0,02615 |
| 5 | 0,126 | 0,054 | -0,1997 | 0,2707 | -0,9983 | 0,02512 | -0,0760 | -0,7714 | -0,0100 | -0,0761 | 0,02513 |
| 5,1 | 0,123 | 0,053 | -0,1958 | 0,2708 | -0,9984 | 0,02418 | -0,0731 | -0,7610 | -0,0097 | -0,0731 | 0,02416 |
| 5,2 | 0,121 | 0,052 | -0,1920 | 0,2709 | -0,9985 | 0,02325 | -0,0703 | -0,7510 | -0,0093 | -0,0703 | 0,02325 |
| 5,3 | 0,119 | 0,051 | -0,1884 | 0,2709 | -0,9985 | 0,02239 | -0,0677 | -0,7413 | -0,0090 | -0,0677 | 0,02240 |
| 5,4 | 0,116 | 0,05 | -0,1849 | 0,271 | -0,9986 | 0,02158 | -0,0652 | -0,7319 | -0,0086 | -0,0652 | 0,02156 |
| 5,5 | 0,114 | 0,049 | -0,1816 | 0,2711 | -0,9986 | 0,02081 | -0,0629 | -0,7227 | -0,0083 | -0,0629 | 0,02061 |
| 5,6 | 0,112 | 0,048 | -0,1783 | 0,2712 | -0,9987 | 0,02008 | -0,0607 | -0,7138 | -0,0080 | -0,0607 | 0,02008 |
| 5,7 | 0,11 | 0,048 | -0,1752 | 0,2713 | -0,9987 | 0,01539 | -0,0586 | -0,7051 | -0,0078 | -0,0586 | 0,01939 |
| 5,8 | 0,109 | 0,047 | -0,1722 | 0,2713 | -0,9988 | 0,02874 | -0,0566 | -0,6967 | -0,0075 | -0,0566 | 0,01874 |
| 5,9 | 0,107 | 0,046 | -0,1693 | 0,2714 | -0,9988 | 0,02811 | -0,0547 | -0,6884 | -0,0072 | -0,0547 | 0,01811 |
| 6 | 0,105 | 0,045 | -0,1665 | 0,2714 | -0,9988 | 0,01752 | -0,0529 | -0,6804 | -0,0070 | -0,0529 | 0,01752 |
| 6,1 | 0,103 | 0,045 | -0,1638 | 0,2715 | -0,9989 | 0,01695 | -0,0512 | -0,6727 | -0,0068 | -0,0512 | 0,01696 |
| 6,2 | 0,102 | 0,044 | -0,1611 | 0,2716 | -0,9989 | 0,01642 | -0,0495 | -0,6651 | -0,0066 | -0,0495 | 0,01642 |
| 6,3 | 0,1 | 0,043 | -0,1586 | 0,2716 | -0,9989 | 0,01590 | -0,0480 | -0,6577 | -0,0064 | -0,0480 | 0,01591 |
| 6,4 | 0,099 | 0,042 | -0,1561 | 0,2717 | -0,9990 | 0,01542 | -0,0465 | -0,6504 | -0,0062 | -0,0465 | 0,01542 |
| 6,5 | 0,097 | 0,042 | -0,1537 | 0,2717 | -0,9990 | 0,01495 | -0,0451 | -0,6434 | -0,0060 | -0,0451 | 0,01495 |

Lampiran 25. Hasil Analisis Stabilitas *Marshall* dengan *Anova* Dua Arah

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Stabilitas

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|--------------------------|----|--------------|----------|-------|
| Corrected Model | 1197122,253 ^a | 14 | 85508,732 | 1,795 | ,088 |
| Intercept | 94803735,536 | 1 | 94803735,536 | 1990,198 | ,000 |
| Jam | 8013,782 | 2 | 4006,891 | ,084 | ,920 |
| Kadar | 1159795,872 | 4 | 289948,968 | 6,087 | ,001 |
| Jam * Kadar | 29312,599 | 8 | 3664,075 | ,077 | 1,000 |
| Error | 1429060,173 | 30 | 47635,339 | | |
| Total | 97429917,962 | 45 | | | |
| Corrected Total | 2626182,426 | 44 | | | |

a. R Squared = ,456 (Adjusted R Squared = ,202)

Lampiran 26. Hasil Analisis *Flow Marshall* dengan *Anova* Dua Arah

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Flow

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|---------|-------|
| Corrected Model | 24,666 ^a | 14 | 1,762 | 1,674 | ,115 |
| Intercept | 881,526 | 1 | 881,526 | 837,654 | ,000 |
| Jam | 18,967 | 2 | 9,483 | 9,011 | ,001 |
| Kadar | 5,291 | 4 | 1,323 | 1,257 | ,309 |
| Jam * Kadar | ,408 | 8 | ,051 | ,048 | 1,000 |
| Error | 31,571 | 30 | 1,052 | | |
| Total | 937,764 | 45 | | | |
| Corrected Total | 56,237 | 44 | | | |

a. R Squared = ,439 (Adjusted R Squared = ,177)

Lampiran 27. Hasil Analisis *MQ Marshall* dengan *Anova Dua Arah*

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: MQ

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|---------|------|
| Corrected Model | 385069,809 ^a | 14 | 27504,986 | 1,882 | ,072 |
| Intercept | 5683023,735 | 1 | 5683023,735 | 388,905 | ,000 |
| Jam | 149298,543 | 2 | 74649,271 | 5,108 | ,012 |
| Kadar | 201685,054 | 4 | 50421,263 | 3,450 | ,020 |
| Jam * Kadar | 34086,213 | 8 | 4260,777 | ,292 | ,963 |
| Error | 438386,000 | 30 | 14612,867 | | |
| Total | 6506479,544 | 45 | | | |
| Corrected Total | 823455,810 | 44 | | | |

a. R Squared = ,468 (Adjusted R Squared = ,219)

Lampiran 28. Hasil Analisis *VITM Marshall* dengan *Anova Dua Arah*

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: VITM

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|----------|-------|
| Corrected Model | 10.195 ^a | 14 | .728 | 1.745 | .098 |
| Intercept | 720.880 | 1 | 720.880 | 1727.625 | .000 |
| Jam | 3.194 | 2 | 1.597 | 3.828 | .033 |
| Kadar | 6.765 | 4 | 1.691 | 4.053 | .010 |
| Jam * Kadar | .236 | 8 | .029 | .071 | 1.000 |
| Error | 12.518 | 30 | .417 | | |
| Total | 743.593 | 45 | | | |
| Corrected Total | 22.713 | 44 | | | |

a. R Squared = .449 (Adjusted R Squared = .192)

Lampiran 29. Hasil Analisis *VMA Marshall* dengan *Anova Dua Arah*

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: VMA

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|-----------|-------|
| Corrected Model | 10.283 ^a | 14 | .734 | 2.449 | .019 |
| Intercept | 15486.097 | 1 | 15486.097 | 51641.744 | .000 |
| Jam | 2.314 | 2 | 1.157 | 3.859 | .032 |
| Kadar | 7.797 | 4 | 1.949 | 6.500 | .001 |
| Jam * Kadar | .171 | 8 | .021 | .071 | 1.000 |
| Error | 8.996 | 30 | .300 | | |
| Total | 15505.376 | 45 | | | |
| Corrected Total | 19.279 | 44 | | | |

a. R Squared = .533 (Adjusted R Squared = .316)

Lampiran 30. Hasil Analisis *VFWA Marshall* dengan *Anova Dua Arah*

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: VFWA

| Source | Type III Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|-------------------------|----|-------------|-----------|-------|
| Corrected Model | 187.659 ^a | 14 | 13.404 | 1.626 | .129 |
| Intercept | 277488.111 | 1 | 277488.111 | 33669.776 | .000 |
| Jam | 61.004 | 2 | 30.502 | 3.701 | .037 |
| Kadar | 122.168 | 4 | 30.542 | 3.706 | .014 |
| Jam * Kadar | 4.487 | 8 | .561 | .068 | 1.000 |
| Error | 247.244 | 30 | 8.241 | | |
| Total | 277923.015 | 45 | | | |
| Corrected Total | 434.903 | 44 | | | |

a. R Squared = .431 (Adjusted R Squared = .166)

Lampiran 31. Gambar Alat Pemeriksaan Berat Jenis Aspal

Aspal / bitumen



Piknometer



Timbangan Digital

Lampiran 32. Gambar Alat Pemeriksaan Penetrasi Aspal

Stopwatch



Termometer



Senter



Cawan Berisi Aspal



Alat Penetrasi

Lampiran 33. Gambar Alat Pemeriksaan Daktilitas Aspal

Mesin Uji



Termometer

Lampiran 34. Gambar Alat Pemeriksaan Titik Nyala dan Titik Bakar Aspal



Alat pengujian titik nyala dan titik bakar aspal



Termometer

Lampiran 35. Gambar Alat Pemeriksaan Kelarutan Aspal dalam TCE

Pengaduk



Larutan TCE



Bekker Glass



Timbangan Digital



Alat / Pompa Hisap



Oven



Kertas Saring



Aspal / Bitumen

Lampiran 36. Gambar Alat Pemeriksaan Titik Lembek Aspal

StopWatch



Bejana Gelas



Termometer



Alat Pemanas



Cincin Kuningan

Lampiran 37. Gambar Alat Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Kasar

Timbangan + Keranjang kawat



Oven



Kain Lap

Lampiran 38. Gambar Alat Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Halus

Cone dan Penumbuk



Piknometer



Oven



Timbangan

Lampiran 39. Gambar Alat Pemeriksaan Kelekatan Agregat terhadap Aspal



Termometer



Oven



Bekker Glass

Lampiran 40. Gambar Alat Pemeriksaan Keausan Agregat

Mesin *Los Angeles*



Bola Baja



Timbangan




Oven

Lampiran 41. Gambar Alat Pemeriksaan *Sand Equivalent*

1 Set Alat Pengujian



Silinder Ukur

Larutan CaCl₂

Lampiran 42. Gambar Alat Analisis Saringan

Saringan



Kuas

Alat Penguncang
saringan

Cetok dan Wadah



Timbangan

Lampiran 42. Gambar Alat Pembuatan Sampel

Satu set Alat Penumbuk



Wajan dan Pengaduk



Mold



Ejector (Hydrolic Pump)

Lampiran 44. Gambar Alat Pengujian *Marshall* dan *Immersion*

Water Bath



Sarung Tangan



Alat Pengujian
Marshall dan Immersion



Timbangan + keranjang



Kain Lap

Lampiran 45. Gambar Benda Uji Penelitian

Limbah Marmer



Campuran LASTON AC-WC