

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Minyak atsiri kayu putih dapat di enkapsulasi dengan menggunakan penyalut gom arab dan gelatin menggunakan metode koaservasi kompleks
2. Hasil GC-MS menunjukkan senyawa yang paling banyak muncul yaitu pada perbandingan 1:2, dan pada PSA menunjukkan *Z-Average* 410,6 nm. pada perbandingan tersebut dinilai hasil terbaik dibandingkan dengan yang lain.

6.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode mikroenkapsulasi lain dan perbandingan jumlah bahan penyalut yang berbeda.