LAMPIRAN 7

(Hasil Pengujian Kuat Lentur beton)

TABEL KUAT LENTUR

KODE BENDA UJI	BERAT (Kg)	PANJANG/L (Cm)	Ljoin (cm)	LEBAR (Cm)	TINGGI (Cm)	BEBAN MAKS (kg)	Kuat lentur (kg/cm2)	Kuat lentur (Mpa)
BP- 0% - 1	11.57	50	15	9.6	9.8	900	43.918	4.392
BP-0% - 2	11.4	50.5	15.25	9.6	9.7	870	44.056	4.406
BP-0% - 3	11.5	49	14.5	9.6	9.6	985	48.420	4.842
						918.33	45.465	4.546
BP-0,5% - 1	11.3	49.5	14.75	9.6	9.9	1145	53.838	5.384
BP-0,5% - 2	11	50	15	9.6	9.4	900	47.735	4.774
BP-0,5% - 3	11	50	15	9.6	9.7	985	49.062	4.906
						1010.00	50.212	5.021
BP-1% - 1	11.3	50	15	9.6	9.7	1165	58.028	5.803
BP-1% - 2	11.9	50.5	15.25	9.6	9.6	1225	63.333	6.333
BP-1% - 3	11.41	49.5	14.75	9.6	9.8	1125	53.983	5.398
						1171.67	58.448	5.845
BP-1,5% - 1	11.47	50	15	9.6	9.8	1050	51.238	5.124
BP-1,5% - 2	11.86	51	15.5	9.6	9.4	1040	57.000	5.700
BP-1,5% - 3	11.57	50.5	15.25	9.6	9.6	1050	54.285	5.429
						1046.67	54.174	5.417

LABORATORIUM
TEKNIK
FAKULTAS TEKNIK UI