



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UII
 Jl. Kaliurang Km.14,4 Telp.95330 Yogyakarta 55584

PEMERIKSAAN
DAKTILITAS (DUCTILITY) / RESIDUE

Contoh dari : Lab. Jalan Raya FTSP UII

Jenis Contoh : AC 60-70

Diperiksa tgl : 18 Februari 2000

Persiapan benda uji	Contoh dipanaskan	15 menit	Pembacaan suhu oven $\pm 135^{\circ}\text{C}$
Mendinginkan benda uji	Didiamkan pada Suhu ruang	60 menit	
Perendaman benda uji	Direndam dalam Water Bath pada Suhu 25°C	60 menit	Pembacaan suhu \pm Water Bath 135°C
Periksaan	Daktilitas pd 25°C 5 cm per menit	20 menit	Pembacaan suhu alat $\pm 25^{\circ}\text{C}$

DAKTILITAS pada 25°C 5 cm per menit	Pembacaan Pengukur Pada alat
Pengamatan I	117
Pengamatan II	150
Rata-rata (I + II)	133,5 cm

Yogyakarta, 18 Februari 2000
 Kepala Lab. Jalan Raya UII

