



**LABORATORIUM JALAN RAYA**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UII**  
Jl. Kaliurang Km.14,4 Telp.95330 Yogyakarta 55584

**PEMERIKSAAN BERAT JENIS ASPHAL**

Contoh dari : Lab. Jalan Raya FTSP UII

Jenis Contoh : AC 60-70

Diperiksa tgl : 18 Februari 2000

No.	Urutan Pemeriksaan	Berat
1.	Berat vicrometer	27,0 gr
2.	Berat vicrometer	76,27 gr
3.	Berat air ( 2 – 1 )	49,27 gr
4.	Berat vicrometer + Asphal	28,95 gr
5.	Berat Asphal ( 4 – 1 )	1,95 gr
6.	Berat vicrometer + Asphal + Aquadest	76,35 gr
7.	Berat airnya saja ( 6 – 4 )	47,4 gr
8.	Volume Asphal ( 3 – 7 )	1,87 gr
9.	Berat Jenis Asphal : berat/vol ( 5 /8 )	1,043

Yogyakarta, 18 February 2000  
@ Kepala Lab. Jalan Raya UII

